



Klarvax

1101

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För ytor av exotiska träslag eller rökt ek - golv, möbler, paneler m m inomhus.

Ofärgad, sidenmatt

Extra tunn - tränger djupt in i träet och bevarar dess naturliga karaktär

Ytan blir vattenavstötande men kan andas

Mycket dryg

Åtgång

1 liter räcker till 16-24 m² vid 1 applicering beronde på träslag, träets ålder och appliceringsmetod.

Torktid

12-24 timmar i normala klimathållanden 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Golv: Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250mm eller Osmo Golvmaskin med vit rondell.

Osmo Easy Pad luddfri trasa för att avlägsna överskott.

Möbler och övriga ytor: Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100mm, Osmo Easy Pad luddfri trasa för möbler och för att avlägsna överskott. Abralon korn 500 för mellanputsning vid behov.

Kan även appliceras genom sprayning eller doppning. För vidare information se separat instruktion.



Osmo Pensel



Osmo Penselborste



Osmo Mikrofiber-
roller



Osmo Easy Pad



Osmo Golvmaskin



Welin Rondeller

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). För bästa resultat slipas ytan ordentligt före behandling (**alltid** på golv). Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/damsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på mindre yta, för att säkerställa struktur, torktid, åtgång, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

2. Applicering

Golv (1-2 appliceringar)

- Var alltid noga med att utföra ytbehandling på exotiska träslag direkt efter utförd slipning. Applicera Osmo Klarvax tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250 mm eller Osmo Golvmaskin med vit rondell. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Vänta 30 minuter, avlägsna sedan överskott med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka i ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.

- d. Vid eventuell träresning mellanputsas försiktigt i trädets fiberriktning med Abralon korn 500.
OBS! Var noga med att inte putsa för mycket då detta kan ge en hal yta. Därefter görs ytan fri från damm.
- e. Applicera ett andra tunt lager Klarvax på samma vis.
- f. Låt torka i ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.

Den andra appliceringen kan/bör som alternativ utföras med Osmo Hårdvaxolja, beroende på träslag. Se tabell nedan. Vid applicering med Osmo Golvmaskin kan ytterligare 1 applicering krävas. Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

Möbler och övriga ytor (1-2 appliceringar)

- a. Applicera Osmo Klarvax tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Undvik att arbeta i direkt solljus.
- b. Vänta 30 minuter, avlägsna sedan överskott med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- c. Låt torka i ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.
- d. Vid eventuell träresning mellanputsas försiktigt i trädets fiberriktning med Abralon korn 500.
Därefter görs ytan fri från damm.
- e. Applicera ett andra tunt lager Klarvax på samma vis.
- f. Låt torka i ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.

Den andra appliceringen kan/bör som alternativ utföras med Osmo Hårdvaxolja, beroende på träslag. Se tabell nedan.

Vid applicering med Osmo Easy Pad luddfri trasa kan ytterligare 1 applicering krävas.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo Klarvax är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

Uppfräschning/underhåll

Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion påförpackningen. Vid underhåll används Osmo Underhållsolja. Se separat instruktion. Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo Underhållsolja inte längre räcker, rengör ytan mycket noga för att säkra att all smuts är borta. Applicera ett nytt tunt lager av den produkt som användes vid grundbehandlingen.

Osmos produktrekommendationer för olika träslag

Träslag	1:a appliceringen	2:a appliceringen
Afromosia	X	X
Douisse/Afzelia	X	X
IPE	X	X
Jatoba	X	X
Kambala/Iroko	X	X
Mahogny	X	X
Merbau	X	X
Rosewood	X	X
Walnöt	X	X
Wenge	X	X
Rökt Ek/Ask	X	X

För övriga exotiska träslag kontakta Welin & Co

X = Osmo Klarvax 1101

X = Osmo Hårdvaxolja Originalt alt. Rapid

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com

1101 Klarvax

