

Super Pintari

Traditionell taktäckning i modernt utförande

Art nr:	Benämning:	Dimension:
280004	Super Pintari, svart	70 cm x 10 m
280005	Super Pintari, grå	70 cm x 10 m
280006	Super Pintari, grön	70 cm x 10 m
280007	Super Pintari, röd	70 cm x 10 m
280008	Super Pintari, svart	70 cm x 10 m



KATEPAL

Produktfakta

Användningsområde

Ytappen Super Pintari lämpar sig för utförande av listtäckning, vars lutning är minst 1:3 (ca 18°) samt två- eller enlagstäckning med en minsta lutning 1:8 (ca 7°) och för såväl nya som gamla tak. Förhållandet 1:3 avser att takfallet är en meter på en tre meters sträcka.

Beskrivning

Super Pintari består av en robust polyesterstomme, med goda styrkeegenskaper och hög dimensionsstabilitet. Asfalten innehåller SBS-elastomer, vilket gör att pappen är smidig och flexibel även vid låg temperatur.

Super Pintari lämpar sig utmärkt för Gör-det-själv byggare. Vid monteringen behövs inga specialverktyg eller anordningar. Pappen spikas till underlaget med pappspik och alla skarvar limmas med tätklister K-36. Resultatet är en tät och enhetlig takbeläggning.

Montering

Underlag

Underlaget kan vara träpanel, träelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas t ex genom att vara försedda

med not och spont som sammanfogas väl. Super Pintari kan med lätthet också monteras på en gammal slät takpapp. Underlaget skall vara av spikbart material som skall vara rent, jämnt och torrt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell RA HSD/1 i RA 98 Hus.

Montering

På omslagets insida finns detaljerade anvisningar för täckning av taket med Super Pintari (listtäckning eller enlagstäckning). Läs anvisningarna noggrant före påbörjandet av arbetet. Vid takläggning när temperaturen är under +5°C bör rullarna varmlagras 1 dygn före användning! För att undvika färgdifferenser utrullas papprullarna alltid i samma riktning.

Spikning

Spikning utföres med pappspik minst 2,5 x 2,8 (varmförzinkad). Spikavstånd 100 mm. Ingen spikning får synas efter montage.

T EMBALLAGE
Täcker ditt behov

Teknisk Specifikation

Produkttyp	Ytpapp Gör-det-själv (GDS)
Installation	Mekanisk infästning med skarvklstring
Ytvikt (min)	3800 g/m ²
Tjocklek	3,0 mm
Längd	10 m
Bredd	0,7 m
Stomme	Polyesterfiberfilt
Asfalt	SBS-elastomerasfalt
Övre ytan	Mineralgranulat
Undre ytan	Fin sand

Fysikaliska egenskaper	Typiskt värde	Enhet	Metod
Draghållfasthet, +23°C			EN 12311-1
längdriktning	650	N/50 mm	
tvärriktning	430	N/50 mm	
Brottöjning			EN 12311-1
längdriktning	30	%	
tvärriktning	30	%	
Rivhållfasthet			EN 12310-1
längdriktning	160	N	
tvärriktning	170	N	
Böjbarhet i kyla			EN 1109
övre ytan ∅ 30	-10	°C	
Vattentät under tryck	100	kPa/1h	EN 1928 B
Glidning i värme	90	°C/2h	EN 1110
Mjukningspunkt, asfalt	105	°C	ASTM D 36

Viktigt

- Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhuslagring. Får ej staplas.
- Vid temperatur lägre än +5°C förvaras pappen 1-2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.
- Vid läggning på gammal takpapp bör skador/blåsor vara åtgärdade för bästa resultat. Skär bort, torka och eventuellt laga med Katepal tätklister K-36.
- Utöver tillverkarens anvisningar gäller för montering rekommendationer enligt senaste versionen av Hus AMA.
- För bästa resultat vid monteringen se alltid till att vara noggrann vid skarvar, avslut eller genomförningar. Här föreligger de största riskmomenten för eventuellt kommande fuktproblem.