



Oljebets

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För infärgning av trägolv, möbler m m inomhus

Ger en transparent eller intensiv infärgning
Baserad på naturliga oljor – mikroporös
Vattenavvisande. Kombinerat med Osmo Hårdvaxolja

Åtgång

1 liter räcker till 24-48 m² vid 1 applicering

Torktid

24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Golv: Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250 mm eller Osmo Dubbelspackel och maskin med vit rondell.
Möbler m m: Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.



Osmo Pensel



Osmo Penselborste



Osmo Easy Pad



Osmo Mikrofiberroller



Golvmaskin



Welin Rondeller

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). För bästa resultat slipas ytan ordentligt före behandling (alltid på golv). Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100 - 150 (golv) beroende på träslag och 180-240 (möbler/övriga ytor). Därefter görs ytan fri från damm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Osmo Oljebets är färdig att använda, spädes ej, omröres noga.

Observera att det slutliga resultatet och åtgången av produkt alltid påverkas av träets naturliga kulör, ålder och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta för att säkerställa ytstruktur, torktid, lukt etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

Infärgning av mörka exotiska träslag såsom Wenge, Teak, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas ej. För ytbehandling används istället ofärgad Osmo 1101 Klarvax eller 6125 Hårdvaxolja 2K Pure.

2. Applicering

Golv – (1-2 appliceringar)

Osmo Oljebets är pigmenterad, färdig att använda och ger en transparent eller intensiv infärgning beroende på appliceringsmetod och antal appliceringar. 1 applicering ger transparent infärgning och 2 appliceringar en intensiv färgton. 3519 Natur rekommenderas endast för ljusare träslag då produkten på röda/mörka träslag kan ge en svagt vitaktig effekt.

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250 mm eller Osmo Dubbelspackel och maskin med vit rondell. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 24 timmar, sörg för god ventilation.
- För intensiv infärgning utför ytterligare 1 applicering på samma vis. Utförs den andra appliceringen med penselborste eller mikrofiberroller måste ytan även avjämnas med maskin och vit rondell.
- Utför alltid en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja. (total mängd produkt för samtliga appliceringar, inklusive infärgning max 80 gr/m²). Se separat instruktion.

Möbler m m (1 - 2 appliceringar)

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (önskas ljusare laserande infärgning - torka av i fiberriktning efter ca.10 minuter med Osmo Easy Pad luddfri trasa). Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 24 timmar, sörg för god ventilation.
- För intensiv infärgning utför ytterligare 1 applicering på samma vis. På slitytor utförs alltid en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja. (total mängd produkt för samtliga appliceringar, inklusive infärgning max 80 gr/m²). Se separat instruktion.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo Oljebets är enkla att rengöra. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

De avbildade kulörproverna är utförda på ek och fotograferade. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.



3501 Vit



3512 Silvergrå



3514 Grafit



3516 Jatoba



3518 Ljusgrå



3519 Natur




3541 Havanna



3543 Cognac



3564 Tobak



3590 Svart

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com



7 330088 103557 >



Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen utan föregående meddelande.