

teknisk information

marmoleum click

marmoleum click uppfyller kraven enligt
EN 14085 (golvplattor) och EN 548 (linoleum)



Plattstorlek	300 mm x 300 mm
---------------------	-----------------



Brandklass	EN 13501-1	Cfl, s 1
-------------------	------------	----------



Glödtålighet	EN 1399	Märken i marmoleum click efter fimpade cigaretter går att ta bort. Slipa försiktigt med sandpapper och lägg på ny ytbehandling. Linoleum smälter inte.
---------------------	---------	--



Rullande stolshjul	EN 425	Lämplig
---------------------------	--------	---------



Elektrostatisk uppladdning	En 1815	≤ 2 kV
-----------------------------------	---------	--------



Stegljudsdämpning	ISO 717-2	15 dB
--------------------------	-----------	-------



Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 6 (blåskala max 8) Metod 3
-------------------------	-------------	------------------------------



Intrycksbeständighet	EN 433	ca 0,12 mm
-----------------------------	--------	------------



Kemikaliebeständighet	EN 423	Resistent mot utspädda syror, oljor, fetter och vanliga lösningsmedel såsom sprit, lacknafta etc. Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.
------------------------------	--------	--



Golvvärme	Lämplig. Ytemperatur max 27°C. Värmemotstånd enligt DIN 52612: 0,08 m² K/W.
------------------	---

marmoleum dual plattor uppfyller kraven enligt EN 685



Bostäder - Hög	Klass 23
-----------------------	----------



Offentlig miljö - Lätt	Klass 32
-------------------------------	----------



Städrekommendation	Vi rekommenderar torra städmetoder. Damsugning, torr mopning/fuktmopning är det mest effektiva sättet att avlägsna lös smuts. För fläckar räcker lokal behandling.
---------------------------	--



Hygien	Genom att Marmoleum är lätt att hålla ren kan goda hygieniska förhållanden uppnås så att bakterieväxt hämmas.
---------------	---