

TEKNISKA DATA

TILLVERKARE	Berg & Berg, Flyttblocksvägen 2, 37252 Kallinge, Sverige
PRODUKT-BESKRIVNING UPPBYGGNAD	Berg & Berg treskikts parkett, lackat eller oljat utförande. Ytskikt: Sågade lameller ca 4 mm tjocka, minst 3,6 mm. Mellanskikt: Lameller av tätvuxen furu med stående årsringar. Kortändans profil är fräst i björk eller al. Baksida: Granfaner (2 mm).
DEKLARATION	Gran och furu (Sverige), Bok, Ek, Rödek, Ask (Europa), lim (Skandinavien), växtolja för ytbehandling (Danmark), lack (Sverige).
MÖNSTERDESIGN	XS: 19-stavs mönster, ytlameller från 250 mm till 550 mm. L: 3-stavs mönster, ytlameller från 250 mm till 550 mm. XXL: 1-stav, ytlamellen i fullängd.
DIMENSIONER	XS/XXL: längd: 2390 mm, bredd: 195 mm, tjocklek: 14 mm 1 bräda: 0,466 m ² , 1 paket (6 brädor): 2,80 m ² , 1 pall (40 paket): 112 m ² <i>I XXL-paketen förekommer korta längder (800/1200/1600 mm)</i> L: längd: 2390 mm, bredd: 198 mm, tjocklek: 14 mm 1 bräda: 0,473m ² , 1 paket (6 brädor): 2,84 m ² , 1 pall (40 paket): 114 m ²
PASSFORM	Svedloc Plus-förbindning med mycket hög noggrannhet. Frästa med diamantverktyg. Höjdskillnad mellan två brädor maximalt 0,2 mm (mätt enligt EN 13489).
FYSIKALISKA EGENSKAPER	Vikt: cirka 8 kg/m ² . Jämviktsfuktkvot: 7 % +/- 1% (mätt enligt EN 13489). Värmeledningsförmåga: 0,15 W/mK. Genomvärmningsmotstånd: 0,10 m ² K/W. Stegljudsdämpning: 19 - 20 db när man använder en normal stegljudsdämpning som t.ex. PE-matta med 2 mm tjocklek. Värdet gäller dämpningen av ljud nedåt. Hårdhet (Brinell 10 mm kula): Ask 4,2 Bok 3,8, Ek 3,8, Furu 1,9. Limning: alla treskikten är limmade med ett DYNEA-lim.
LACKAD YTA	Fem lager med lösningsmedelsfri akryllack som i uthärdat tillstånd inte avger någon formaldehyd. Lacken klarar emissionsklass E0. Teknisk "Lifetime support" erhålles från Bona. Lackytan kan efterlackeras med produkter från Bona. Glans: cirka 30% ± 5 vid 60° vinkel. Ljusbeständighet (24 timmarstest med UV-ljus i laboratorium, värde 1,0 - 5,5 = ingen påverkan d.v.s. högsta värdet): Ask 4, Bok 4, Ek 4, Furu 1. Kemikaliemotstånd (test med de vanligaste kemikalierna utom ammoniak; värde 1,0 - 5,5 = ingen påverkan d.v.s. högsta värdet):

destillerat vatten 5, rödvin 5, svart te 5, hushållsrengöringsmedel 5, aceton 5, olivolja 5, kaffe 5, etanol 5, mjölk 5.
 Reptålighet: Stridsman-testklass SC3 (klass SC0 – SC 3; SC3 är bäst).
 Slitegenskaper: Taber-Abraser-Test med sand = klass 6. enl. SIS 923509 (Klass 1 - 8; där 8 är bäst).
 Halksäkerhet (testad enligt tysk standard): läder mot trä – mycket säker (jämförbar med R9), gummi/plats mot trä – säker (jämförbar med R9).

OLJAD YTA Behandlad med växtbaserad högsolid olja, natur eller vit som är lufthärdande. Oljan läggs på flera gånger och torkas och slutpoleras på fabrik. Golvet är färdigbehandlat och klart att läggas in. Direkt efter installation behandlas golvet maskinellt eller manuellt. Behandlingsätt finner man för respektive produkt på www.berg-berg.com.

NATUREPLUS Berg & Bergs treskiktade parkett med oljad yta (vit och natur) i träslagen Ask, Bok och Ek är av Naturplus godkänd för en bra boendemiljö och certifierad med nummer 0209-0311-018-1. Mer information på www.natureplus.org.

FSC Produkter märkta med FSC-varumärket innehåller 70% eller mer FSC-råvara. Certifieringen av skogarna följer föreskrifterna från FSC. FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.

ÖKOTEST Berg & Bergs parkett av Bok med naturoljad yta har av Ökotest fått betyget "BRA" (Provhäfte 6/2004).

ÅTERVINNING Wellpapp 100% returpapper.
 Klimatskydd av PE-folie.